



Filmics **FLB/BNB**

冷凍・チルド向けタイプとボイル対応域が広くカールを抑えたタイプの2タイプをご用意。
しなやかで透明度の高いフィルムで、あらゆる用途に柔軟な対応が可能です。

仕様

FLB (エフェルビー) → 冷凍・チルド用途に強さを発揮!



LL/変性PE/
Nylon/変性PE/LL



冷凍
-40℃

【対応サイズ】
折径：400mm ~ 530mm
厚み：80μm ~ 180μm

シャケ半身



BNB (ビーエヌビー) → ボイル対応域が広く、低カールで作業効率UP!



Nylon/変性PE/
Nylon/変性PE/LL



ボイル
100℃30分




冷凍
-40℃

【対応サイズ】
折径：350mm ~ 550mm
厚み：80μm ~ 180μm


シャケ粕漬



厚焼き玉子



マシン設定参考値



※FLB、BNB同値		
項目	単位	測定値 (厚み120μm)
適正シール温度	℃	130~140
適正成型温度	℃	90~100

ハンバーグ



用途

ハンバーグ、ステーキ肉、ベーコン、厚焼き玉子、ちくわぶ、
シャケ、スモークサーモン、粕漬(魚類等)

餅巾着



お問い合わせは最寄の各営業所までお気軽にどうぞ

MICS化学株式会社 代表TEL:(0561)39-1211 MAIL:info@c-mics.com URL:https://www.c-mics.com/

札幌営業所
 仙台営業所
 東京営業所
 名古屋営業所
 大阪営業所
 広島営業所
 福岡営業所
 011-663-6571 022-211-5011 03-3667-6788 0561-39-5222 06-6452-1835 082-264-1211 092-476-1161