



Filmics

HB

内容物をやさしく包み込む
力強い酸素バリア性能

フィルム厚みによる酸素透過の影響の少ないハイバリアチューブフィルムです。
脱酸素剤との併用に最適です。

仕様



NY/EVOH/
NY/接着層/LL



冷凍
-30°C

【対応サイズ】

折径：90mm ~ 300mm

厚み：60μm ~ 120μm

用途

【食品】生菓子、お餅、数の子、明太子、生麺類、味噌

【非食品】電子部品、機械部品

物性

| 項目 | 単位 | 測定値 (厚み70μm) |
|-------|------------------------------|--------------|
| 引張強度 | Mpa | 40 |
| 引張伸度 | % | 400 |
| 引裂強度 | N/mm | 140 |
| 衝撃強度 | N・cm | 100 |
| 突刺強度 | N | 5.1 |
| 酸素透過度 | CC/(m ² ・atm・day) | 1.5 |
| 透湿度 | g/(m ² ・day) | 9 |

※値は測定値の一例であり保証値ではありません。

規格袋

設定なし

生うどん



味噌



生パスタ



チーズ



ごまたかな



お問い合わせは最寄の各営業所までお気軽にどうぞ

MICS化学株式会社 代表TEL:(0561)39-1211 MAIL:info@c-mics.com URL:https://www.c-mics.com/

札幌営業所
 仙台営業所
 東京営業所
 名古屋営業所
 大阪営業所
 広島営業所
 福岡営業所
 011-663-6571 022-211-5011 03-3667-6788 0561-39-5222 06-6452-1835 082-264-1211 092-476-1161