



# Filmics **FLB/BNB**

冷凍・チルド向けタイプとボイル対応域が広くカールを抑えたタイプの2タイプをご用意。  
しなやかで透明度の高いフィルムで、あらゆる用途に柔軟な対応が可能です。

## 仕様

**FLB (エフェルビー)** → 冷凍・チルド用途に強さを発揮!



LL/変性PE/  
Nylon/変性PE/LL



冷凍  
-40℃

【対応サイズ】  
折径：400mm ~ 530mm  
厚み：80μm ~ 180μm

シャケ半身



**BNB (ビーエヌビー)** → ボイル対応域が広く、低カールで作業効率UP!



Nylon/変性PE/  
Nylon/変性PE/LL



ボイル  
100℃30分




冷凍  
-40℃

【対応サイズ】  
折径：350mm ~ 550mm  
厚み：80μm ~ 180μm


シャケ粕漬



厚焼き玉子



## マシン設定参考値



項目	単位	※FLB、BNB同値
		測定値 (厚み120μm)
適正シール温度	℃	130~140
適正成型温度	℃	90~100

ハンバーグ



## 用途

ハンバーグ、ステーキ肉、ベーコン、厚焼き玉子、ちくわぶ、  
シャケ、スモークサーモン、粕漬(魚類等)

餅巾着



お問い合わせは最寄の各営業所までお気軽にどうぞ

MICS化学株式会社 代表TEL:(0561)39-1211 MAIL:info@c-mics.com URL:https://www.c-mics.com/

札幌営業所  
011-663-6571

東京営業所  
03-3667-6788

名古屋営業所  
0561-39-5222

大阪営業所  
06-6452-1835

福岡営業所  
092-476-1161