Create New Value

地球をやさしく包んで未来へ渡す

多層チューブフィルムのパイオニア

MICS化学株式会社

Filmics FLB/BNB

冷凍・チルド向けタイプとボイル対応域が広くカールを抑えたタイプの２タイプをご用意。
しなやかで透明度の高いフィルムで、あらゆる用途に柔軟な対応が可能です。

仕　様

ＦＬＢ（エフエルビー）

冷凍・チルド用途に強さを発揮！

五層

LL/変性PE/
Nylon/変性PE/LL

冷　凍
-40℃

【対応サイズ】
折径：400mm ～ 530mm
厚み：　80μm　～ 180μm

ＢＮＢ（ビーエヌビー）

ボイル対応域が広く、低カールで作業効率ＵＰ！

五層

Nylon/変性PE/
Nylon/変性PE/LL

ボ イ ル
100℃30分

冷　凍
-40℃

【対応サイズ】
折径：350mm ～ 550mm
厚み：　80μm　～ 180μm

マシン設定参考値



※FLB、BNB同値

項目	単位	測定値（厚み120μm）
適正シール温度	℃	130～140
適正成型温度	℃	90～100

用　途

ハンバーグ、ステーキ肉、ベーコン、厚焼き玉子、ちくわぶ、
シャケ、スモークサーモン、粕漬(魚類等)

お問い合わせは最寄の各営業所までお気軽にどうぞ
MICS化学株式会社　代表TEL:(0561)39-1211　MAIL:info@c-mics.com　URL:https://www.c-mics.com/

□札幌営業所	□東京営業所	□名古屋営業所	□大阪営業所	□福岡営業所
011-663-6571	03-3667-6788	0561-39-5222	06-6452-1835	092-476-1161